



表九 伸長率要求

抗拉強度值 ( $N/mm^2$ ) 胴體外殼部分 之最小計算厚度 $a(mm)$	$R_m \leq 410$ ( $N/mm^2$ )	$410 < R_m \leq 520$ ( $N/mm^2$ )	$R_m > 520$ ( $N/mm^2$ )
$a > 3$	29 %	25 %	20 %
$a \leq 3$	22 %	19 %	15 %

備註：依胴體外殼部分之最小計算厚度及抗拉強度大小，斷裂後之伸長百分比有不同之要求，具體百分比如上表所示。